

INFORMATIONS PRODUIT

DEAD FLAT (PEINTURE MATE TRADITIONNELLE)



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et respectent la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

Présentation : En bidons de 750ml, de 2,5 litres et de 5 litres dans toutes les couleurs Farrow & Ball. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

Utilisation : Peinture en phase aqueuse avec un fini très mat. Convient à une utilisation sur les boiseries, les plâtres et les surfaces métalliques à l'intérieur lorsque vous avez besoin d'un fini exceptionnellement mat et élégant. Ne convient pas à une utilisation dans les cuisines, les salles de bain, sur les meubles ou dans des zones à utilisation intense.

Préparation : Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Il est possible que la peinture s'écaille ou se décolle si les couches de peinture existantes sont fragiles.**

Comblez les fissures, trous et joints ouverts à l'aide d'un enduit flexible approprié. La réparation de la surface va exiger une plus grande maintenance. Neutralisez lorsque des décapants caustiques ont été utilisés.

Surfaces intérieures en bois nu – si nécessaire, utilisez le Wood Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball sur les zones à noueux ou résineuses. Appliquez une première couche diluée Interior Wood Primer & Undercoat (20% d'eau) suivie d'une couche non diluée. Appliquez ensuite deux couches de Dead Flat de Farrow & Ball.

Surfaces intérieures en bois déjà peintes – poncez les parties où la peinture ancienne est écaillée ou forme des cloques afin d'obtenir un bon adent. Appliquez une couche non diluée Interior Wood Primer & Undercoat. Appliquez ensuite avec deux couches de Dead Flat de Farrow & Ball.

Surfaces intérieures en métal ferreux – les surfaces en métal neuves et déjà peintes doivent être soigneusement dégraissées. Poncez toute peinture fragilisée et toute trace de rouille jusqu'au métal nu. Appliquez deux couches de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches de Dead Flat de Farrow & Ball.

Surfaces intérieures galvanisées – traitez avec un apprêt d'attaque ou une solution de mordant en prenant soin de suivre les instructions du fabricant ainsi que les conseils en matière de santé et de sécurité et nettoyez avec un détergent une fois la surface sèche. Appliquez deux couches de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball. Appliquez ensuite avec deux couches de Dead Flat de Farrow & Ball.

Les surfaces non saines – n'accepteront peut-être pas d'autres couches de peinture ; en cas de doute, consultez un professionnel.

Ce produit peut être appliqué sur du plâtre, mais nous vous recommandons d'utiliser de Farrow & Ball Estate® Emulsion pour un fini plus approprié.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

DEAD FLAT (PEINTURE MATE TRADITIONNELLE)



Application: Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.

Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.

Imprégnez bien le pinceau et appliquez deux couches. Peut être appliqué au rouleau à laquer sur les surfaces planes de plus grande taille.

Pour un fini parfait, poncez légèrement entre les couches.

Pulvérisation sans air – On peut obtenir de bons résultats avec un réglage d'embout de 15 millièmes et un angle de pulvérisation de 65° ou bien un réglage d'embout de 18 millièmes et un angle de pulvérisation de 65° en utilisant une pression de 2700 psi – voir la fiche concernant la pulvérisation pour de plus amples informations.

Nettoyage : Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Lavabilité : Bien qu'il puisse être essuyé, ce fini peut être facilement marqué.

Formulation : Une peinture en phase aqueuse à base de résines alkydes traditionnelles.

Conservation : Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. À Utiliser dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

Mise au rebut : Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels. Des précautions particulières doivent être prises lors de la préparation de surface de pré-1960 des surfaces de peinture, car ils peuvent contenir du plomb nuisibles.

Environnement :	Teneur réelle en COV en g/l	17 g/l
	Teneur en COV p/p :	1.17%
	Classification :	Faible
	2010 limite maximale autorisée en grammes par litre	130 g/l
	CATÉGORIE	d

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

DEAD FLAT (PEINTURE MATE TRADITIONNELLE)



**Règlement sur
les produits
biocides (EU)
528/2012**

Ce produit contient les produits suivants biocides:- 1,2- bensiouthiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-one.
Ces substances sont utilisées comme conservateurs dans de l'étain.
Pas de nanomatériaux sont présents.
Conserver hors de portée des enfants.
Porter des gants de protection (comme des gants en nitrile) et des lunettes de protection lors de l'utilisation de ce produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.
Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.
Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs Professionnels ou de www.farrow-ball.com.

Couverture	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance
Jusqu'à 60 m ² pour 5 litres.	Entre 1 et 2 heures Les couleurs foncées peuvent prendre plus longtemps pour sécher. Durci le lendemain.	4 heures en fonction des conditions	2%

Numéro 6 – Avril 2014

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR