

# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## ESTATE® EGGSHELL



Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich und entsprechen den jüngsten Umweltgesetzen über den VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) von Farben.

**Verfügbarkeit:** In 750 ml, 2,5 und 5 Liter Dosen in allen Farrow & Ball Farben. Erhältlich direkt von Farrow & Ball, unseren Ausstellungsräumen und ausgewählten Händlern in aller Welt.

**Verwendung:** Eine äußerst robuste und haltbare Eggshell-Farbe. Ideal für alles Holz- und Metallwerk im Innenbereich, einschließlich Heizkörper. Sie liefert eine robuste, waschbare und leicht zu pflegende Oberfläche.

**Vorbereitung:** Alle Oberflächen müssen einwandfrei, sauber, trocken und frei von Schmutz, Fett und sonstigen Fremdkörpern sein. **Es kann zum Abplatzen oder Abschälen kommen, wenn dünne Farbschichten überstrichen werden.**

Alle Risse, Löcher und offenen Fugen mit geeigneter Füllmasse verschließen. Oberflächenausbesserungen sind aufwändiger. Bei Verwendung von ätzenden Abbeizmitteln, diese neutralisieren.

Oberflächenausbesserungen sind aufwändiger. Bei Verwendung von ätzenden Abbeizmitteln, diese neutralisieren.

**Beschädigte Oberflächen** - können ggf. keine weiteren Farbschichten erfolgreich aufnehmen; im Zweifelsfall professionellen Rat einholen.

**Blanke Holzoberflächen im Innenbereich** – bei Bedarf Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer zur Vorbehandlung von knoten- oder harzhaltigem Holz verwenden. Eine verdünnte erste Schicht von Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (20% Wasser) gefolgt von einer unverdünnten Schicht auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Estate® Eggshell fortfahren.

**Bereits bemalte Holzoberflächen im Innenbereich** – Bereiche mit abgeplatzter oder abgeblätterter Farbe abschmirgeln, um eine gute 'Passform' zu erzielen. Verputzflächen – eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Estate® Eggshell fortfahren.

**Eisenhaltige Metalloberflächen im Innenbereich** – Neue und bereits bemalte Metalloberflächen sind gründlich zu entfetten. Etwaige unbeständige Farbe und Rost bis auf das blanke Metall entfernen. Zwei Schichten Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Estate® Eggshell fortfahren.

**Verzinkte Oberflächen im Innenbereich** – mit Haftgrund oder Beizlösung behandeln, wobei die Herstelleranleitung und Arbeitsschutzhinweise beachtet werden müssen. Nach dem Trocknen mit einem Reinigungsmittel abwaschen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Estate® Eggshell fortfahren.

**Anstreichen:** **Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C anstreichen.**

**Prüfen Sie die Farbgenauigkeit vor der Anwendung, da wir für die durch das Auftragen einer falschen Farbe entstandenen Dekorationskosten keine Haftung übernehmen. Wenn mehr als eine Dose derselben**

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS\_DE

# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## ESTATE® EGGSHELL



**Farbe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Chargennummern identisch sind oder die Doseninhalte vor der Verwendung miteinander vermischt werden.**

Vor Gebrauch gründlich umrühren.

Bürsten gut benetzen und zwei Schichten auftragen. Kann bei größeren flachen Oberflächen mit einer Glanzwalze aufgetragen werden.

Für das perfekte Ergebnis leicht zwischen den Schichten abschmirkeln.

**Luftloser Sprühauftrag** – Gute Resulte lassen sich erzielen durch Einrichten einer Düse Größe 0,45 mm mit einem Winkel von 65° bei einem Druck von zwischen 2400 und 2700 psi – siehe getrenntes Informationsblatt zum Sprühauftrag für nähere Details.

**Aufräumen:** Bürsten und Walzen mit warmem Seifenwasser reinigen.

**Reinigung:** Waschbar und abwischbar.

**Formulierung:** Eine unter Verwendung eines traditionellen Alkydharzes hergestellte Farbe auf Wasserbasis.

**Lagerung:** Das Produkt basiert auf Wasser und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach Kauf verbrauchen. Wir übernehmen keine Haftung für den Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum.

**Entsorgung:** Obwohl das Produkt auf Wasserbasis beruht, soll es nicht in Wasserwege entleert werden. Abfallstoffe müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen entsorgt werden.

**Arbeitsschutz:** Für nähere Informationen wenden Sie sich an die Umweltbehörde oder Ihr Gemeindeamt. Während des Auftragens und Trocknens ist für gute Lüftung zu sorgen. Berührung von Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt sofort gründlich mit Seifenwasser oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
**Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anfrage für Profis zur Verfügung.**

**Die Umwelt:** **Tatsächlicher VOC-Gehalt g/l** 4,9 g/l

**VOC-Gehalt w/w:** 0,37%

**Klassifizierung:** Gering

**2010 max. zulässiger Grenzwert in Gramm pro Liter** 130 g/l

**KATEGORIE** D

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

**PAS\_DE**

# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## ESTATE® EGGSHELL



Ergiebigkeit	Trockenzeit	Neubeschichtung	Glanzstufe
Bis zu 60 m <sup>2</sup> pro 5 Liter.	Berührungstrocken in 1 Stunde.  Bei dunklen Farben kann das Trocknen länger dauern.	Mindestens 4 Stunden je nach Bedingungen.  Vor dem Schließen neu bestrichener Fenster und Türen sicherstellen, dass die Oberfläche völlig ausgehärtet ist.	20%

**Physikalische und chemische eigenschaften:**

<b>Form:</b>	Flüssigkeit
<b>Geruch:</b>	Wahrnehmbarer Geruch
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	Mischbar
<b>Viskosität:</b>	Viskos
<b>Siedepunkt/-bereich °C</b>	100
<b>Flammpunkt °C</b>	>100
<b>Relative Dichte:</b>	1.3
<b>pH:</b>	7
<b>VOC g/l:</b>	5

**Toxikologie angeben:**

**Aufnahmewege:** Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe abschnitt 4 des Sichei

**Angaben zur ökologie:**

<b>Mobilität:</b>	Wird leicht im Erdboden absorbiert.
<b>Persistenz und Abbaubarkeit:</b>	Biologisch abbaubar.
<b>Bioakkumulationspotenzial:</b>	Kein Bioakkumulationspotential.
<b>Andere schädliche Wirkungen:</b>	Geringe Ökotoxizität.

Ausgabe 4 – Januar 2012

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS\_DE